

Descripción

La línea de bolsas para ensilado está producida en polietileno de baja densidad, en los colores negro y blanco, con la opción de ser lisa o impresa. Se fabrican con tecnología de coextrusión y materias primas de alto rendimiento, lo que les otorga alta resistencia mecánica y tenacidad. Su paquete de aditivos antioxidantes y estabilizadores UV garantiza seguridad contra las inclemencias del tiempo, las condiciones climáticas y la degradación por radiación ultravioleta.



Dimensiones Disponibles

- > **Ancho** 51 cm | 55 cm
- > **Longitud** 110 cm
- > **Espesor** 120 µm | 130 µm | 150 µm

Disponible en: Blanco y Negro

Posibilidad de producir dimensionales no estándar bajo pedido.

Informaciones Técnicas

Propiedades Típicas¹

Ensayos		Metodología	Unidad	120 µm	130 µm	150 µm
Resistencia a la tracción a la rotura	DM	ASTM D882	MPa	20	21	22
	DT		MPa	20	21	22
Elongación a la rotura	DM		%	300	400	450
	DT		%	600	700	700
Resistencia al rasgado	DM	ASTM 1922	gf	400	500	600
	DT		gf	600	800	1000
Resistencia a la perforación		ASTM F1306	N	10	11	13
Capacidad Nominal		Método Interno	kg	30	40	50
Resistencia al impacto a la caída del dardo		ASTM D1709	g	200	250	400

¹Valores promedios encontrados para películas con espesores indicados arriba.

DM= Dirección Máquina; DT= Dirección Transversal.

Los espesores tienen una tolerancia de +/- 10% del especificado, inherente al proceso de fabricación de la película.